


# Informatief specificatieformulier metselbaksteen NEN-EN 771-1

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

De eigenschappen van de daadwerkelijk geleverde producten kunnen verschillen van de eigenschappen zoals vermeld op dit specificatieformulier dat ter informatie is verstrekt en geen deel uitmaakt van een overeenkomst

Producttype ORANJE HANDVORM WF		Vol	Met "frog"	Geperforeerd	 Certificaatnummer: <b>K14467</b>	
Vormbak						
Strengpers						
Handvorm		X				
Visuele Kenmerken	Kleur	Volgens monster			X	
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)				
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand		Gestructureerd	X	
		Bezand	X	Geglazuurd		
Glad			Geëngobeerd			
Afmetingen (mm)		Lengte x Breedte x Hoogte	213 x 101 x 51		Productsoort: 26042021 Tharsis WF	
Maattolerantie gemiddelde maat		T1, T2 of Tm <sup>2)</sup>			T2	Aantal:
		2) x x mm voor resp. l, b en h				
Maatspreiding		R1, R2 of Rm <sup>3)</sup>			R1	Datum aanvraag:
		3) x x mm voor resp. l, b en h				Bouwwerk:
Initiële wateropzuiging <sup>1)</sup> (kg/m <sup>2</sup> .min)		Zeer weinig zuigend (<0.5)				Architect::
		Matig zuigend (0.5 –1.5)				
		Normaal zuigend (1.5 –4.0)				
		Sterk zuigend (4.0 –8.0)			X	
Wateropneming <sup>1)</sup>		Vrijwillige wateropneming (massa %)			14	Aannemer :
Volumieke massa <sup>1)</sup>		Bruto volumieke massa (kg/m <sup>3</sup> )			1750	Opdrachtgever:
Tolerantie volumieke massa <sup>1)</sup>		D1, D2 of Dm <sup>4)</sup>			D2	Aanvrager:
		4) ... %				
Actieve oplosbare zouten <sup>1)</sup>		Wateroplosbaar Na + K en Mg		S0		
				S1		
				S2		X
Vorst-dooi weerstand		F0			(F2/D)	Leverancier: <b>Steenfabriek Engels Oeffelt bv</b> Kruispunt 26, 5441 PB Oeffelt Tel: 0485 361444, Fax: 0485 362747 E-mail: oeffelt@baksteen.nl
		F2, vorstklasse C, BRL 1007				
		F2, vorstklasse D, BRL 1007				
Warmtegeleidbaarheid <sup>1)</sup> λ (W/mK)					0,47	Aanvullende informatie van de producent:
Waterdampdoorlatendheid <sup>1)</sup> μ					50/100	
Bouwstoffenbesluit		Toepassing categorie			1A	
Specifieke toepassingen		Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007				
		Product voor schilderwerk (SO <sub>4</sub> ≤ 0.10 %)				
Genormaliseerde druksterkte <sup>1)</sup> (N/mm <sup>2</sup> )		5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.			10	Voor leveringsvoorwaarden zie onze website: <b>www.baksteen.nl</b>

Vakken met een grijsarcering (evt.) aan te kruisen.

De cursief gedrukte declaraties zijn op basis van gemiddelde waarden.