


# Informatief specificatieformulier metselbaksteen NEN-EN 771-1

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

De eigenschappen van de daadwerkelijk geleverde producten kunnen verschillen van de eigenschappen zoals vermeld op dit specificatieformulier dat ter informatie is verstrekt en geen deel uitmaakt van een overeenkomst

Producttype GEEL HANDVORM WF		Vol	Met "frog"	Geperforeerd	 Certificaatnummer: <b>K14467</b>
Vormbak					
Strengpers					
Handvorm		<b>X</b>			
Visuele Kenmerken	Kleur	Volgens monster			<b>X</b>
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)			
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand		Gestructureerd	<b>X</b>
		Bezand	<b>X</b>	Geglazuurd	
Glad			Geëngobeerd		
Afmetingen (mm)		Lengte x Breedte x Hoogte	<b>214 x 101 x 50</b>		Productsoort: 26045041 Old Dutch Multi WF
Maattolerantie gemiddelde maat		T1, T2 of Tm <sup>2)</sup>			<b>T2</b>
		2) x x mm voor resp. l, b en h			Aantal:
Maatspreiding		R1, R2 of Rm <sup>3)</sup>			<b>R1</b>
		3) x x mm voor resp. l, b en h			Datum aanvraag:
Initiële wateropzuiging <sup>1)</sup> (kg/m <sup>2</sup> .min)		Zeer weinig zuigend (<0.5)			
		Matig zuigend (0.5 –1.5)			
		Normaal zuigend (1.5 –4.0)			
		Sterk zuigend (4.0 –8.0)			<b>X</b>
Wateropneming <sup>1)</sup>		Vrijwillige wateropneming (massa %)			<b>20</b>
Volumieke massa <sup>1)</sup>		Bruto volumieke massa (kg/m <sup>3</sup> )			<b>1600</b>
Tolerantie volumieke massa <sup>1)</sup>		D1, D2 of Dm <sup>4)</sup>			<b>D1</b>
		4) ... %			
Actieve oplosbare zouten <sup>1)</sup>		Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0		
			S1		
			S2	<b>X</b>	
Vorst-dooi weerstand		F0			<b>(F2/C)</b>
		F2, vorstklasse C, BRL 1007			
		F2, vorstklasse D, BRL 1007			
Warmtegeleidbaarheid <sup>1)</sup> λ (W/mK)					<b>0,41</b>
Waterdampdoorlatendheid <sup>1)</sup> μ					<b>50/100</b>
Bouwstoffenbesluit		Toepassing categorie			<b>1A</b>
Specifieke toepassingen		Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007			
		Product voor schilderwerk (SO <sub>4</sub> ≤ 0.10 %)			
Genormaliseerde druksterkte <sup>1)</sup> (N/mm <sup>2</sup> )		5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.			<b>12,5</b>
Voor leveringsvoorwaarden zie onze website:					<b>www.baksteen.nl</b>

Vakken met een grijsarcering (evt.) aan te kruisen.

De cursief gedrukte declaraties zijn op basis van gemiddelde waarden.

**ENGELS**  
BAKSTEEEN

Steenfabriek Engels Oeffelt, Kruispunt 26, 5441 PB Oeffelt

Leverancier:  
**Steenfabriek Engels Oeffelt bv**  
Kruispunt 26, 5441 PB Oeffelt  
Tel: 0485 361444, Fax: 0485 362747  
E-mail: oeffelt@baksteen.nl

Aanvullende informatie van de producent: