



Informatief specificatieformulier metselbaksteen NEN-EN 771-1

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

De eigenschappen van de daadwerkelijk geleverde producten kunnen verschillen van de eigenschappen zoals vermeld op dit specificatieformulier dat ter informatie is verstrekt en geen deel uitmaakt van een overeenkomst

Producttype ROOD VORMBAK WF			Vol	Met "frog"	Geperforeerd	 Certificaatnummer: K14467
		Vormbak	X			
		Strengpers				
		Handvorm				
Visuele Kenmerken	Kleur	Volgens monster			X	 Steenfabriek Engels Oeffelt, Kruispunt 26, 5441 PB Oeffelt
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)				
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand	X	Gestructureerd		
		Bezand		Geglazuurd		
		Glad	X	Geëngobeerd		
Afmetingen (mm)		Lengte x Breedte x Hoogte	210 x 99 x 50		Productsoort: 25046801 Teak WF	
Maattolerantie gemiddelde maat		T1, T2 of Tm ²⁾			T2	Aantal:
		2) x x mm voor resp. l, b en h				
Maatspreiding		R1, R2 of Rm ³⁾			R1	Datum aanvraag:
		3) x x mm voor resp. l, b en h				Bouwwerk:
Initiële wateropzuiging ¹⁾ (kg/m ² .min)		Zeer weinig zuigend (<0.5)				Architect::
		Matig zuigend (0.5 –1.5)				
		Normaal zuigend (1.5 –4.0)			X	
		Sterk zuigend (4.0 –8.0)				
Wateropneming ¹⁾		Vrijwillige wateropneming (massa %)			12	Aannemer :
Volumieke massa ¹⁾		Bruto volumieke massa (kg/m ³)			1850	Opdrachtgever:
Tolerantie volumieke massa ¹⁾		D1, D2 of Dm ⁴⁾			D2	
		4) ... %				
Actieve oplosbare zouten ¹⁾		Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0		Aanvrager:	
			S1			
			S2	X		
Vorst-dooi weerstand		F0		(F2/D)	Leverancier: Steenfabriek Engels Oeffelt bv Kruispunt 26, 5441 PB Oeffelt Tel: 0485 361444, Fax: 0485 362747 E-mail: oeffelt@baksteen.nl	
		F2, vorstklasse C, BRL 1007				
		F2, vorstklasse D, BRL 1007				
Warmtegeleidbaarheid ¹⁾ λ (W/mK)					0,51	
Waterdampdoorlatendheid ¹⁾ μ					50/100	Aanvullende informatie van de producent:
Bouwstoffenbesluit		Toepassing categorie			1A	
Specifieke toepassingen		Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007				
		Product voor schilderwerk (SO ₄ ≤ 0.10 %)				
Genormaliseerde druksterkte ¹⁾ (N/mm ²)		5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.			20	Voor leveringsvoorwaarden zie onze website: www.baksteen.nl