


Informatief specificatieformulier metselbaksteen NEN-EN 771-1

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

De eigenschappen van de daadwerkelijk geleverde producten kunnen verschillen van de eigenschappen zoals vermeld op dit specificatieformulier dat ter informatie is verstrekt en geen deel uitmaakt van een overeenkomst

Producttype ROOD VORMBAK WF		Vol	Met "frog"	Geperforeerd	 Certificaatnummer: K14467
Vormbak		X			
Strengpers					
Handvorm					
Visuele Kenmerken	Kleur	Volgens monster			X
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)			
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand	X	Gestructureerd	
		Bezand		Geglazuurd	
Glad		X	Geëngobeerd		
Afmetingen (mm)		Lengte x Breedte x Hoogte	210 x 99 x 50		Productsoort: 25046401 Grafiet WF
Maattolerantie gemiddelde maat		T1, T2 of Tm ²⁾			Aantal:
		2) X X mm voor resp. l, b en h			
Maatspreiding		R1, R2 of Rm ³⁾			Datum aanvraag:
		3) X X mm voor resp. l, b en h			
Initiële wateropzuiging ¹⁾ (kg/m ² .min)		Zeer weinig zuigend (<0.5)			
		Matig zuigend (0.5 –1.5)			
		Normaal zuigend (1.5 –4.0)			X
		Sterk zuigend (4.0 –8.0)			
Wateropneming ¹⁾		Vrijwillige wateropneming (massa %)			12
Volumieke massa ¹⁾		Bruto volumieke massa (kg/m ³)			1850
Tolerantie volumieke massa ¹⁾		D1, D2 of Dm ⁴⁾			D2
		4) ... %			
Actieve oplosbare zouten ¹⁾		Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0		
			S1		
			S2	X	
Vorst-dooi weerstand		F0			(F2/D)
		F2, vorstklasse C, BRL 1007			
		F2, vorstklasse D, BRL 1007			
Warmtegeleidbaarheid ¹⁾ λ (W/mK)					0,51
Waterdampdoorlatendheid ¹⁾ μ					50/100
Bouwstoffenbesluit		Toepassing categorie			1A
Specifieke toepassingen		Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007			
		Product voor schilderwerk (SO ₄ ≤ 0.10 %)			
Genormaliseerde druksterkte ¹⁾ (N/mm ²)		5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.			20
Voor leveringsvoorwaarden zie onze website:					www.baksteen.nl

Vakken met een grijsarcering (evt.) aan te kruisen.

De cursief gedrukte declaraties zijn op basis van gemiddelde waarden.